

MASTIC EPOXIVER B.V.  
0E-154 + 0E155

Edición: Octubre 2005

Producto de dos componentes a base de resina epoxi, sin pigmentar, para protecciones a altos espesores, en interiores.

Adecuado para la protección de superficies metálicas horizontales, donde se requiera buena resistencia al agua, álcalis, soluciones acuosas de sales, aceites minerales, etc.

- \* **Máxima impermeabilidad.**
- \* **Gran dureza y resistencia a la abrasión.**
- \* **Buena resistencia a agentes químicos.**
- \* **Buenas adherencia y nivelación.**

**Características Técnicas:**

Naturaleza: Epoxi/Poli aminoamida  
Acabado: Brillante  
Color: Incoloro  
Rendimiento: 1,5-2 m<sup>2</sup>/lt  
Densidad Comp. A: 1,17 kg/lt  
Densidad Comp. B: 0,97 kg/lt  
Materia o volátil: 0%  
Volumen de sólidos: 100%  
Secado: 12 horas  
Repintado: Mínimo, 16 horas; máximo, 34 horas  
Endurecimiento total: 7 días  
Temperatura mínima de reacción: 15°C  
Pot-life: 1-2 horas

**METODO**

ISO 2813  
FTMS 4541  
Teórico  
NCIN 023  
NCIN 023  
EN ISO 3251  
Teórico  
ASTM D1640  
ASTM D1640  
ASTM D1640  
  
NCIN 094

**Envases y etiquetado:**

**Formatos: Componente A: 2,4 Kg. - 0,6 Kg.**  
**Componente B: 1,6 Kg. - 0,4 Kg.**

**Precauciones:** Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.  
Irrita los ojos y la piel.  
Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.  
En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con agua, jabón. Evítese su liberación al medio ambiente.  
Recábense instrucciones específicas de la ficha de datos de seguridad.  
Úsen se guantes adecuados y protección para los ojos  
Para el Componente B, además: Irrita los ojos y la piel

Es aconsejable verificar periódicamente el estado de actualización de esta Ficha Técnica. Pinturas CIN asegura la conformidad de sus productos con las especificaciones constantes de las respectivas fichas técnicas. Los consejos técnicos dados por Pinturas CIN, antes o después de la entrega de los productos, son meramente indicativos, dados de buena fe y que constituyen su mejor conocimiento atendiendo al estado actual de la técnica, no pudiendo en caso alguno, hacer responsable a Pinturas CIN. Sólo serán aceptadas las reclamaciones relativas a defectos de fabricación o los pedidos no conformes con el pedido. La única obligación que incumbe a Pinturas CIN será, respectivamente, la sustitución o la devolución del precio ya pagado de la mercancía reconocida como defectuosa o de la reposición del pedido, no aceptando otras responsabilidades por cualquier pérdida o daño. Todas nuestras ventas están sujetas a nuestras condiciones de venta, cuya lectura aconsejamos.

### Preparación de las superficies:

Las superficies deberán estar limpias de óxido, grasa, suciedad, etc. y prepararse como se indica a continuación:

#### 4.1. Superficies nuevas:

Hierro y acero, limpieza con chorro abrasivo seco hasta el grado Sa 2 ½ de la Norma UNE EN ISO 8501-1, seguida de la aplicación, antes de la formación de nuevo óxido.

#### 4.2. Repintado:

Pinturas viejas en buen estado, lijar hasta matizar y eliminar el polvo. Si están en mal estado, se deberán eliminar completamente y proceder como en superficie nueva.

Otras superficies, consultar con el *Servicio Técnico de CIN CANARIAS*, Teléfono 922 505 330

### Modo de empleo:

- \* Remover hasta homogeneizar el contenido de los envases.
- \* Mezclar perfectamente añadiendo 40 partes del Componente B sobre 60 partes del Componente A, en peso. Queda listo al uso. No diluir.
- \* Aplicar a espátula o llana de albañil, a espesores de 350-500 micras por mano.
- \* La mezcla es útil durante 1-2 horas, según cantidad mezclada y temperatura de la misma.
- \* Limpiar los útiles empleados con DISOLVENTE EPOXIDICO, inmediatamente después de utilizarlos

### Conservación:

Mantener los envases de origen bien cerrados, en sitio fresco, seco y alejado de fuentes de ignición

Nota: La información precedente corresponde al estado actual de nuestros conocimientos y se da de buena fe pero sin garantías sobre los resultados finales ya que estos dependen de condiciones de uso que quedan fuera de nuestro control.

Es aconsejable verificar periódicamente el estado de actualización de esta Ficha Técnica. Pinturas CIN asegura la conformidad de sus productos con las especificaciones constantes de las respectivas fichas técnicas. Los consejos técnicos dados por Pinturas CIN, antes o después de la entrega de los productos, son meramente indicativos, dados de buena fe y que constituyen su mejor conocimiento atendiendo al estado actual de la técnica, no pudiendo en caso alguno, hacer responsable a Pinturas CIN. Sólo serán aceptadas las reclamaciones relativas a defectos de fabricación o los pedidos no conformes con el pedido. La única obligación que incumbe a Pinturas CIN será, respectivamente, la sustitución o la devolución del precio ya pagado de la mercancía reconocida como defectuosa o de la reposición del pedido, no aceptando otras responsabilidades por cualquier pérdida o daño. Todas nuestras ventas están sujetas a nuestras condiciones de venta, cuya lectura aconsejamos.

CIN - Corporação Industrial do Norte, S.A. - Av. de Dom Mendo, nº 831 (antes EN13 km6) - 4474-009 Maia - Portugal - T +351 229 405 000 - customerservice@cin.com - Capital Social € 25.000.000 - C.R.C. da Maia / NIPC: 500 076 936  
CIN Industrial Coatings, S.A. - Av. de Dom Mendo, nº 330 - 4474-009 Maia - Portugal - T +351 229 405 000 - customerservice@cin.com - Capital Social € 2.250.000 - C. R. C. da Maia / NIPC 504 160 583  
Tintas Cin Angola, S.A. - R. Pedro Álvares Cabral, nº 21 - Cx Postal 788 - Benguela - Angola - T +244 222 397 527 - tcin@cinangola.co.ao - Cap.Soc. 10.000.320,00 Kz - Contrib. 5403076425 - C.R.C. Benguela nº 4.601, fls. 62, Livº E-22  
Tintas Cin de Moçambique, S.A. - Av. das Indústrias, 2507 - Machava - Moçambique - T +258 21 748 012 - geral@cin.co.mz - Cap. Soc. 2.000.000,00 MT - NUIT 400006857 - C.R.C. Maputo nº 5.165, fls. 11, Livº C-14  
CIN Valentine, S.A.U. - P. I. Can Milans - Riera Seca, 1 - 08110 Montcada i Reixac - España - T +34 93 565 66 00 - customerservice.es@cin.com - C. Soc. € 10.000.000 - CIF A-61356713 - Reg. M. Barcelona, T 44576, F 11, H B-160105, I 59º  
Pinturas CIN Canarias, S.A.U.-P I Güimar, Manzana 13,Parcela 2 - 38509 Güimar-Tenerife-T +34 902 422 428 - customerservice.es@cin.com-C.Soc. €1.804.000 - CIF A38453817- Reg. M.Sta Cruz Tenerife, T 1483, F 149, H TF-15033  
Celliose Coatings, S.A. - Chemin de la Verrerie - BP 58 - 69492 Pierre Bénite Cedex - France - T +33 (0) 4 72 39 77 77 - customerservice.fr@cin.com - C. Soc. € 2.215.755 - TVA FR07775643976 - RCS de Lyon B 775 643 976