

**PEINTURE POUR TOITS
(TINTA PARA TELHADOS)
12-730**

Révision: Janvier 2023

DESCRIPTION

Peinture pour Toits est une peinture aqueuse 100% acrylique recommandée pour l'application sur des tuiles de fibrociment, d'argile, du béton et aussi des couvertures de bâtiments et entrepôts industriels. Ses principales caractéristiques sont:

- excellente applicabilité
- excellente résistance à l'eau
- bonne rétention de couleur
- bonne résistance au vieillissement naturel
- film résistante au développement de moisissures et algues

CARACTERISTIQUES

Aspect:	Lisse
Teinte:	Tuile ancienne (L038), Tuile (L178) et Noir (0531)
Viscosité (ASTM D562):	105 ± 5 UK ^{a)}
Extrait sec en poids (ISO 3251):	47 ± 2 % ^{a)}
Masse volumique (EN ISO 2811-1):	1,24 ± 0,03 g/mL ^{a)}
COV (Composés Organiques Volatils):	Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/i): 140 g/L. Ce produit contient au maximum 3 g/L de COV.
Conditionnement:	3 ans stocké en emballage d'origine, à l'intérieur, entre 5 et 40 °C.

^{a)} Pour la couleur noir (0531)

PREPARATION DE LA SURFACE

Tous les supports doivent être sains, secs, propres et solides.

Toits neufs: Brosser avant l'application de la peinture.

Ancien toits sans peinture ou déjà préalablement peints avec moisissures et algues: Nettoyer tout le toit à l'aide d'une brosse et d'un jet d'eau pour enlever toute la saleté et les anciennes peintures non adhérentes. Après séchage, faire un traitement avec Décontaminant Artibiose (réf. 18-220). Laisser sécher au moins 24 heures, après lesquelles il est conseillé de faire un brossage de la surface avec une brosse d'acier pour éliminer tous les microorganismes morts.

Toits avec des tuiles poussiéreuses ou désagrégées: Nettoyer tout le toit à l'aide d'une brosse et d'un jet d'eau pour enlever toute la saleté et le matériel non adhérent. Si le degré de désagrégation n'est pas trop élevé, appliquer une couche de Primaire Cinolite (réf. 54-850). Si le degré de désagrégation est trop élevé, il est conseillé de faire une substitution des tuiles abîmées.

Tuiles hydrofugées: Il n'est pas recommandé l'application sur les tuiles hydrofugées sans faire avant un essai. Pour vérifier si la tuile a un traitement hydrofuge, versez un peu d'eau sur sa surface et vérifiez s'il est absorbé ou reste en gouttelettes. Dans le cas si l'eau est absorbée signifie que la surface n'est pas hydrofugée et donc on pouvait procéder à l'application du système de peinture. Dans le cas si la goutte d'eau reste dans la surface signifie que la surface est hydrofugée et donc on devrait faire un essai avant l'application du système de peinture pour vérifier l'adhésion. Seulement procéder à l'application du système de peinture si dans cet essai on obtient une bonne adhérence. Procéder ensuite comme indiqué sur le toit avec de nouvelles tuiles.

Métaux ferreux et non ferreux: Faire un nettoyage soigneux avec du Diluant Synthétique (réf. 40-530) pour éliminer graisses et d'autres contaminant. Appliquer une couche de C-Pox Primer AF (réf. 7K-586).

1 / 2

Il est recommandé de vérifier périodiquement les actualisations de cette fiche technique CIN assure que ses produits sont conformes aux spécifications données dans ses fiches techniques. Les conseils techniques donnés par CIN avant ou après la livraison des produits sont donnés seulement à titre indicatif, de bonne foi et dans la limite de ses connaissances au moment où il les donne. En aucun cas ils ne peuvent engager la responsabilité de CIN. Les réclamations seront seulement acceptées si relatives à un défaut de fabrication ou d'une non conformité par rapport au bon de commande. La seule obligation de CIN sera, respectivement, le remplacement ou le remboursement du prix déjà payé de la marchandise défectueuse ou le remplacement du produit défectueux. CIN n'accepte pas la responsabilité pour toute autre perte ou dommage. Toutes les ventes de CIN sont régies par ses 'conditions générales de vente' dont la lecture est recommandée.

CIN - Corporação Industrial do Norte, S.A. - Av. de Dom Mendo, nº 831 (antes EN13 km6) - 4474-009 Maia - Portugal - T +351 229 405 000 - customerservice@cin.com - Capital Social € 25.000.000 - C.R.C. da Maia / NIPC: 500 076 936
CIN Industrial Coatings, S.A. - Av. de Dom Mendo, nº 330 - 4474-009 Maia - Portugal - T +351 229 405 000 - customerservice@cin.com - Capital Social € 2.250.000 - C. R. C. da Maia / NIPC: 504 160 583
Tintas Cin Angola, S.A. - R. Pedro Álvares Cabral, nº 21 - Cx Postal 788 - Benguela - Angola - T +244 222 397 527 - tcin@cinangola.co.ao - Cap.Soc. 10.000.320,00 Kz - Contrib. 5403076425 - C.R.C. Benguela nº 4.601, fls. 62, Livº E-22
Tintas Cin de Moçambique, S.A. - Av. das Indústrias, 2507 - Machava - Moçambique - T +258 21 748 012 - geral@cin.co.mz - Cap. Soc. 2.000.000,00 MT - NUIT 400006857 - C.R.C. Maputo nº 5.165, fls. 11, Livº C-14
CIN Valentine, S.A.U. - P. I. Can Milans - Riera Seca, 1 - 08110 Montcada i Reixac - España - T +34 93 565 66 00 - customerservice.es@cin.com - C. Soc. € 10.000.000 - CIF A-61356713 - Reg. M. Barcelona, T 44576, F 11, H B-160105, I 59º
Pinturas CIN Canárias, S.A.U. - P. I. Güimar, Manzana 13, Parcela 2 - 38509 Güimar - Tenerife - T +34 902 422 428 - acientes@cincanarias.com - C. Soc. € 1.804.000 - CIF A38453817 - Reg. M. Sta Cruz Tenerife, T 1483, F 149, H TF-15033
Celliose Coatings, S.A. - Chemin de la Verrerie - BP 58 - 69492 Pierre Bénite Cedex - France - T +33 (0) 4 72 39 77 77 - customerservice.fr@cin.com - C. Soc. € 2.215.755 - TVA FR0775643976 - RCS de Lyon B 775 643 976

PEINTURE POUR TOITS (TINTA PARA TELHADOS) 12-730

Révision: Janvier 2023

Métaux déjà peints - Si la peinture est en bon état, sable et faire un nettoyage soigneux avec du Diluant Synthétique (réf. 40-530), pour enlever la graisse et les produits de nettoyage utilisés précédemment. Si la peinture ne se trouve pas en bon état, l'éliminer par raclage soigneux en utilisant le Décapant (réf. 18-200). Appliquer une couche de C-Pox Primer AF (réf. 7K-586).

Tuiles avec revêtements bitumineux: Nettoyer tout le toit à l'aide d'une brosse et d'un jet d'eau pour enlever toute la saleté et le matériel non adhérent. Après séchage, appliquer deux couches d'Aqua Primer (réf. 12-830).

MISE EN OEUVRE

Conditions de l'environnement:	Température - supérieure à 5 °C Humidité relative - inférieure à 80 % Température du support - 2 à 3 °C au-dessus du point de rosée Comme bonne pratique, il est conseillé que la peinture soit faite avec des tuiles à une température modérée, plus concrètement pendant la matinée, après que l'humidité condensée pendant la nuit ait disparu. Il est conseillé d'interrompre le travail au cas où la température devienne trop élevée.
Procédé d'application:	Brosse, au rouleau anti-goutte et au pistolet airless. Dans le cas d'application avec pistolet airless il est recommandé d'utiliser une buse de 0,38 à 0,43 mm (0,015 à 0,017 pouces).
Préparation du produit:	Agiter jusqu'à homogénéisation complète
Dilution:	Brosse et rouleau anti-goutte: diluer la première couche avec 10 % d'eau et les couches suivantes avec 5 % d'eau. Pistolet airless: si besoin, dilué avec 5 % d'eau maximum.
Nombre de couches:	2 à 3
Rendement pratique:	Sur supports lisses: 10 à 14 m ² /L par couche Sur supports ondulée: 8 à 12 m ² /L par couche (Selon le type du support, les conditions d'application et du dessin désiré)
Temps de séchage: (à 20 °C et 60 % d'humidité relative):	Hors poussière – environ 30 minutes Recouvrable – environ 4 heures

REMARQUES

En cas de suspicion de présence d'amiante dans les tuiles de fibrociment, avant de procéder à préparation de la surface et à la peinture, se doit obtenir des informations sur la Direction Générale de la Santé / Autorité pour les Conditions de Travail ou contacter une entreprise spécialisée dans l'analyse et le diagnostic du risque d'amiante.

SECURITE, SANTE ET ENVIRONNEMENT

Il est recommandé de lire l'étiquette sur l'emballage et la fiche de données de sécurité du produit.

Il est recommandé de vérifier périodiquement les actualisations de cette fiche technique CIN assure que ses produits sont conformes aux spécifications données dans ses fiches techniques. Les conseils techniques donnés par CIN avant ou après la livraison des produits sont donnés seulement à titre indicatif, de bonne foi et dans la limite de ses connaissances au moment où il les donne. En aucun cas ils ne peuvent engager la responsabilité de CIN. Les réclamations seront seulement acceptées si relatives à un défaut de fabrication ou d'une non conformité par rapport au bon de commande. La seule obligation de CIN sera, respectivement, le remplacement ou le remboursement du prix déjà payé de la marchandise défectueuse ou le remplacement du produit défectueux. CIN n'accepte pas la responsabilité pour toute autre perte ou dommage. Toutes les ventes de CIN sont régies par ses 'conditions générales de vente' dont la lecture est recommandée.