

DESCRIPCIÓN

CIN Eralit es un revestimiento espeso acuoso basado en un copolímero sintético, partículas de mármol con granulometría seleccionada y pigmentos con una más elevada resistencia a la luz solar. Sus principales características son:

- buena impermeabilidad al agua
- buena permeabilidad al vapor de agua
- película resistente a la aparición de hongos y algas

Se recomienda para la aplicación en fachadas exteriores sobre argamasas de cemento o revocos anteriormente pintados, siendo también indicado como acabado para los sistemas de aislamiento térmico exterior (SATE).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado:	Granulado
Granulometría máxima de inertes:	1,0 mm
Color:	Blanco y colores
Viscosidad (ISO 2555):	96 ± 10 P ^{a)}
Contenido de sólidos en peso (ISO 3251):	83 ± 2 % ^{a)}
Densidad (EN ISO 2811-1):	1,97 ± 0,05 g/mL ^{a)}
COV (Compuestos Orgánicos Volátiles):	Valor límite de la UE para este producto (Cat. A/c): 40 g/L. Este producto contiene como máximo 28 g/L de COV.
Estabilidad en almacén:	3 años almacenado en envases de origen, en interior, entre 5 y 40 °C.

^{a)} Para el color blanco (0501)

CERTIFICADOS Y ENSAYOS

Clasificación de acuerdo con la EN 1062-1 – Productos de pintura y sistemas a aplicar en mampostería y hormigón en el exterior:

Espesor de la película seca (ISO 3233):	Clase E ₅ – Superior a 400 micras
Tamaño de partícula (ISO 787):	Clase S ₃ - Grueso
Permeabilidad al vapor de agua (EN ISO 7783):	Clase V ₁ - Alta
Permeabilidad al agua líquida (EN 1062-3):	Clase W ₃ - Baja

Evaluación Técnica Europea (EAD 040083-00-0404):

CIN-k EPS Classic:	ETA 16/0294
CIN-k MW Plus:	ETA 23/0356

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Todos los soportes deberán estar secos, consistentes, exentos de grasas, polvo y otros contaminantes.

Revocos de cemento nuevos en exterior: Esperar a la completa curación del cemento, que tarda aproximadamente 1 mes. Cepillar, si es necesario, para eliminar partículas sueltas no adheridas. Aplicar una capa de Profix (ref. 20-690).

Revocos anteriormente pintados: Efectuar una limpieza con chorro de agua a presión, o cepillar para eliminar la pintura vieja no adherida. Reparar las zonas dañadas y las fisuras con dimensiones entre 0,3 y 1,0 mm con Alltek Exterior (ref. 15-970). Aplicar una capa de Profix (ref. 20-690). En el caso de fisuras de dimensiones entre 1 y 2 mm, estas deben ser abiertas, limpias y

1/3

Es aconsejable verificar periódicamente el estado de actualización de esta Ficha Técnica. Pinturas CIN asegura la conformidad de sus productos con las especificaciones constantes de las respectivas fichas técnicas. Los consejos técnicos dados por Pinturas CIN, antes o después de la entrega de los productos, son meramente indicativos, dados de buena fe y que constituyen su mejor conocimiento atendiendo al estado actual de la técnica, no pudiendo en caso alguno, hacer responsable a Pinturas CIN. Sólo serán aceptadas las reclamaciones relativas a defectos de fabricación o los pedidos no conformes con el pedido. La única obligación que incumbe a Pinturas CIN será, respectivamente, la sustitución o la devolución del precio y a pagado de la mercancía reconocida como defectuosa o de la reposición del pedido, no aceptando otras responsabilidades por cualquier pérdida o daño. Todas nuestras ventas están sujetas a nuestras condiciones de venta, cuya lectura aconsejamos.

rellenadas con Princol Mortero Fibrado (ref. 29-573). Aplicar una primera capa de Princol Mortero Fibrado por toda la zona, colocando enseguida la malla Fast Tela (ref. 00-383) presionándola de forma que quede ligeramente envuelta por el mortero. Posteriormente proceder a la aplicación de la segunda capa para tapar completamente la malla de fibra de vidrio regularizando la superficie. Después del secado completo, aplicar una capa de Imprimación Texturada (ref. 18-000) en el color recomendado para el acabado.

En sistemas de aislamiento térmico: Una vez seca la capa de regularización de superficie con Princol Mortero a Fibrado (ref. 29-573) o Princol Mortero 100 (ref. 29-540), aplicar el Imprimación Texturada (ref. 18-000) en el color recomendado para el acabado.

Sportes con hongos y algas: Tratar con Descontaminante Antibiose (ref. 18-220).

APLICACIÓN

Condiciones ambientales	Temperatura - entre 7 e 40 °C Humedad relativa - inferior a 80% Temperatura del soporte - 2 a 3 °C por encima del punto de rocío No aplicar la pintura sobre sustratos con temperaturas altas, con viento fuerte o cuando que se prevea que durante o período de secado pueda llover. Si estas condiciones no se cumplieran, podrá existir inhibición del secado originando defectos en la película.
Proceso de aplicación:	Llana de acero inoxidable y PVC
Preparación del producto:	Agitar hasta homogeneización completa
Dilución:	Producto listo al uso
Esquema de aplicación:	Aplicar con una llana de acero inoxidable una capa uniforme de CIN Eralit. A continuación pasar con una llana de PVC de manera que se obtenga una superficie uniforme y con una textura y diseño característico de este producto. Si el soporte tiene una irregularidad acentuada, podrá ser necesario aplicar más de una mano de CIN Eralit. La aplicación debe hacerse en paños enteros, teniendo en cuenta que, cuando sea necesario interrumpir el trabajo, hacer coincidir con esquinas, aristas o otras zonas en que se evite la formación de empalmes y sobre posición de capas.
Rendimiento práctico:	Para obtenerse buenos resultados de impermeabilización, durabilidad y un aspecto final característico de este tipo de producto, deben aplicarse cerca de 1,5 kg/ m ² (dependiendo del tipo y absorción del soporte).
Tiempo de secado: (20 °C y 60 % de humedad relativa)	Aproximadamente 24 horas

OBSERVACIONES

- En el teñido del sistema tintométrico, debe seguir el siguiente procedimiento:
 - Empezar girando el envase en posición invertida para que la tapa esté en contacto con el producto.
 - Hacer la dosificación de colorante en la máquina tintométrica.
 - A continuación, se agita durante 10 minutos en un agitador tipo "giroscopio". Antes de la aplicación del producto en lo local de trabajo, el aplicador debe agitarlo mecánicamente hasta su completa homogeneización.
- En los sistemas de aislamiento térmico por el exterior (SATE), no deben ser utilizados colores con una baja reflectancia solar total (TSR inferior a 30 %), ya que aumenta el riesgo de la degradación prematura del recubrimiento y/o agrietamiento del soporte. Por esta razón no se pueden utilizar los siguientes colores:
 - Carta de Fachadas: E218.
 - Carta Exteriores Color Guide: 0711, 0731, 2131, 7132, E079, E090, E094, E218, E436, E469, E486, E508, E510, E516, E517, E518, E558, E559, E562, E563, E565, E578, E579, E580, E581, E582, E585 y E602.
 En caso que sea solicitado un color de otro catálogo, para su aplicación en SATE, debe consultar el Customer Service de CIN para determinar la TSR.

Es aconsejable verificar periódicamente el estado de actualización de esta Ficha Técnica. Pinturas CIN asegura la conformidad de sus productos con las especificaciones constantes de las respectivas fichas técnicas. Los consejos técnicos dados por Pinturas CIN, antes o después de la entrega de los productos, son meramente indicativos, dados de buena fe y que constituyen su mejor conocimiento atendiendo al estado actual de la técnica, no pudiendo en caso alguno, hacer responsable a Pinturas CIN. Sólo serán aceptadas las reclamaciones relativas a defectos de fabricación o los pedidos no conformes con el pedido. La única obligación que incumbe a Pinturas CIN será, respectivamente, la substitución o la devolución del precio y ya pagado de la mercancía reconocida como defectuosa o de la reposición del pedido, no aceptando otras responsabilidades por cualquier pérdida o daño. Todas nuestras ventas están sujetas a nuestras condiciones de venta, cuya lectura aconsejamos.

CIN desarrolló la tecnología “termo-reflectante”, que le permite hacer 22 colores de los anteriores con un TSR superior al 30%. Para tal, como alternativa a los colores mencionados anteriormente, se deben usar los colores indicados en la tercera columna de la siguiente tabla:

Descripción del color	Código de color (tecnología estándar)	Código de color (tecnología “termo-reflectante”)	Carta Exteriores Color Guide (página)
GRIS GRANITO	0711	900R	17
CASTAÑO BEJA	2131	902R	113
SOMBRA PÚRPURA	E516	903R	31
GRIS BASALTO	E218	904R	27
GRIS PIZARRA	E508	906R	18
GRIS ACANTILADO	E510	907R	22
GRIS FURNAS	E517	908R	32
GRIS TEIDE	E518	909R	33
TABACO	E090	910R	110
GRIS ANCLA	E436	911R	21
AZUL ÉUFRATES	E558	912R	158
AZUL THALASSA	E559	913R	160
CINZA NORDICO	E562	914R	162
AZUL EGIPTO	E563	915R	163
VERDE ALOE VERA	E578	917R	144
ALECRÍN	E579	918R	145
OJO DE TIGRE	E580	919R	108
CASTAÑO BAOBAB	E581	920R	109
CASTAÑO IONA	E582	921R	123
VERDE MULEMBA	E602	922R	134
ALGARROBA	E469	924R	125
MARACUYÁ	E585	925R	122

- En lugares propensos al desarrollo de hongos y algas se recomienda la adición del Aditivo Anti-hongos y Algas (ref. 18-210) hasta un máximo del 5 % para una mayor protección de la capa de pintura.
- Existen ciertos factores que influyen y favorecen el desarrollo de hongos y algas, tales como: factores atmosféricos (humedad, temperatura y viento); exposición y orientación solar; condensación en la película; tipo de entorno donde se ubica el edificio; arquitectura de construcción; inercia térmica del Sistema de Aislamiento Térmico Exterior; irregularidad y porosidad de la superficie. Cuando, al mismo tiempo, ocurren varios de estos factores, se espera que la aparición de hongos y algas ocurra temprano. En estas situaciones, y para una mayor durabilidad de la película, se recomienda aplicar dos o tres capas de Valón Premium Fachadas (ref. 19-100) sobre CIN Eralit.

SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE

Se recomienda leer el rótulo del envase y la ficha de seguridad del producto.

Es aconsejable verificar periódicamente el estado de actualización de esta Ficha Técnica. Pinturas CIN asegura la conformidad de sus productos con las especificaciones constantes de las respectivas fichas técnicas. Los consejos técnicos dados por Pinturas CIN, antes o después de la entrega de los productos, son meramente indicativos, dados de buena fe y que constituyen su mejor conocimiento atendiendo al estado actual de la técnica, no pudiendo en caso alguno, hacer responsable a Pinturas CIN. Sólo serán aceptadas las reclamaciones relativas a defectos de fabricación o los pedidos no conformes con el pedido. La única obligación que incumbe a Pinturas CIN será, respectivamente, la sustitución o la devolución del precio y a pagado de la mercancía reconocida como defectuosa o de la reposición del pedido, no aceptando otras responsabilidades por cualquier pérdida o daño. Todas nuestras ventas están sujetas a nuestras condiciones de venta, cuya lectura aconsejamos.