

# PRIMAIRE/SOUS-COUCHE SYNTHETIQUE BOIS

## (PRIMÁRIO/SUBCAPA SINTÉTICO MADEIRA)

### 18-055

Révision: Juin 2024

**DESCRIPTION**

Primaire/Sous-Couche Synthétique Bois est un produit utilisé comme primaire et / ou comme sous-couche pour une utilisation sur bois, en intérieur et en extérieur. Ses principales caractéristiques sont:

- bon pouvoir garnissant
- bonne adhérence
- facile à poncer
- bonne étalement

**CARACTERISTIQUES**

Aspect	Mate
Teinte:	Blanc
Viscosité (ISO 2555):	100 ± 5 UK
Extrait sec en poids (ISO 3251):	77 ± 2 %
Masse volumique (EN ISO 2811-1):	1,49 ± 0,02 g/mL
COV (Composés Organiques Volatils):	Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/g): 350 g/L. Ce produit contient au maximum 340 g/L de COV.
Conditionnement:	2 ans stocké en emballage d'origine, à l'intérieur, entre 5 et 40 °C.

**CERTIFICATS ET TESTS**

"Qualité de l'air intérieur" selon la réglementation française (ISO 16000):	Classe A +
---	------------

**PREPARATION DE LA SURFACE**

*Bois neufs:* S'assurer que le bois est sec et exempt de poussière, graisse et autres contaminants avant de peindre. Poncer le bois dans la direction de fibres avec papier de verre de grain moyen.

*Bois préalablement peints:* Si la peinture n'est pas en bon état, il faut l'éliminer par raclage soigneux du bois ou avec un décapeur thermique. Procéder ensuite comme pour bois neufs.

**MISE EN OEUVRE**

Conditions de l'environnement:	Température ambiante - supérieure à 5 °C Humidité relative - inférieure à 75 % Humidité du support - 8 à 12 % Température du support - 2 à 3 °C au-dessus du point de rosée Ne pas appliquer sur des supports très chauds du fait de l'exposition au soleil.
Procédé d'application:	Brosse, rouleau à poil ras et pistolet
Préparation du produit:	Agiter jusqu'à homogénéisation complète
Dilution:	Prêt à l'emploi
Nombre de couches:	2 couches

Il est recommandé de vérifier périodiquement les actualisations de cette fiche technique CIN assure que ses produits sont conformes aux spécifications données dans ses fiches techniques. Les conseils techniques donnés par CIN avant ou après la livraison des produits sont donnés seulement à titre indicatif, de bonne foi et dans la limite de ses connaissances au moment où il les donne. En aucun cas ils ne peuvent engager la responsabilité de CIN. Les réclamations seront seulement acceptées si relatives à un défaut de fabrication ou d'une non conformité par rapport au bon de commande. La seule obligation de CIN sera, respectivement, le remplacement ou le remboursement du prix déjà payé de la marchandise défectueuse ou le remplacement du produit défectueux. CIN n'accepte pas la responsabilité pour toute autre perte ou dommage. Toutes les ventes de CIN sont régies par ses 'conditions générales de vente' dont la lecture est recommandée.

**PRIMAIRE/SOUS-COUCHE SYNTHETIQUE BOIS  
(PRIMÁRIO/SUBCAPA SINTÉTICO MADEIRA)**  
**18-055**

Révision: Juin 2024

Rendement pratique :	7 - 8 m <sup>2</sup> /L par couche (selon le type du support et les conditions d'application)
Temps de séchage: (à 20 °C et 60 % d'humidité relative):	Hors poussière - 2 à 3 heures Recouvrable - environ 24 heures L'occurrence simultanée de basse température et de haute humidité relative détermine des temps de séchage et de prise plus longs que la normale ce qui peut avoir une influence sur l'aspect du film

**REMARQUES**

Comme finition appliquer un laque alkyde conventionnelle, selon la fiche technique respective.

**SECURITE, SANTE ET ENVIRONNEMENT**

Il est recommandé de lire l'étiquette sur l'emballage et la fiche de données de sécurité du produit.

Il est recommandé de vérifier périodiquement les actualisations de cette fiche technique CIN assure que ses produits sont conformes aux spécifications données dans ses fiches techniques. Les conseils techniques donnés par CIN avant ou après la livraison des produits sont donnés seulement à titre indicatif, de bonne foi et dans la limite de ses connaissances au moment où il les donne. En aucun cas ils ne peuvent engager la responsabilité de CIN. Les réclamations seront seulement acceptées si relatives à un défaut de fabrication ou d'une non conformité par rapport au bon de commande. La seule obligation de CIN sera, respectivement, le remplacement ou le remboursement du prix déjà payé de la marchandise défectueuse ou le remplacement du produit défectueux. CIN n'accepte pas la responsabilité pour toute autre perte ou dommage. Toutes les ventes de CIN sont régies par ses 'conditions générales de vente' dont la lecture est recommandée.

CIN - Corporação Industrial do Norte, S.A. - Av de Dom Mendo, nº 831 (antes EN13 km6) - 4474-009 Maia - Portugal - T +351 229 405 000 - customerservice@cin.com - Capital Social € 25.000.000 - C.R.C. da Maia / NIPC: 500 076 936  
CIN Industrial Coatings, S.A. - Av. de Dom Mendo, nº 330 - 4474-009 Maia - Portugal - T +351 229 405 000 - customerservice@cin.com - Capital Social € 2.250.000 - C. R. C. da Maia / NIPC 504 160 583  
Tintas Cin Angola, S.A. - R. Pedro Álvares Cabral, nº 21 - Cx Postal 788 - Benguela - Angola - T +244 222 397 527 - tcin@cinangola.co.ao - Cap.Soc. 10.000.320,00 Kz - Contrib. 5403076425 - C.R.C. Benguela nº 4.601, fls. 62, Lvº E-22  
Tintas Cin de Moçambique, S.A. - Av. das Indústrias, 2507 - Machava - Moçambique - T +258 21 748 012 - geral@cin.co.mz - Cap. Soc. 2.000.000,00 MT - NUIT 400006857 - C.R.C. Maputo nº 5.165, fls. 11, Lvº C-14  
CIN Valentine, S.A.U. - P. I. Can Mians - Riera Seca, 1 - 08110 Montcada i Reixac - España - T +34 93 565 66 00 - customerservice.es@cin.com - C. Soc. € 10.000.000 - CIF A-61356713 - Reg. M. Barcelona, T 44576, F. 11, H B-160105, I. 59º  
Pinturas CIN Canárias, S.A.U. - P. I. Güímar, Manzana 13, Parcela 2 - 38509 Güímar - Tenerife - T +34 902 422 428 - acientes@cincanarias.com - C. Soc. € 1.804.000 - CIF A38453817 - Reg. M. Sta Cruz Tenerife, T 1483, F 149, H TF-15033  
Celliose Coatings, S.A. - Chemin de la Verrerie - BP 58 - 69492 Pierre Benite Cedex - France - T +33 (0) 4 72 39 77 77 - customerservice.fr@cin.com - C. Soc. € 2.215.755 - TVA FR07775643976 - RCS de Lyon B 775 643 976