

## DESCRIPTION

Bactesoie HP est un peinture aqueuse pour l'application en murs et plafonds, à base d'une technologie innovante permettant d'obtenir une pellicule résistant aux bactéries et aux moisissures. Ses principales caractéristiques sont :

- excellente opacité
- très bonne opacité
- pellicule résistant à prolifération de bactéries
- pellicule résistant au développement des moisissures

Recommandé pour l'application dans les installations de santé et alimentaires et dan le locaux ou le niveau d'hygiène sont importants pour la santé humaine.

## CARACTERISTIQUES

Aspect:	Lisse
Teinte:	Blanc
Viscosité (ASTM D562):	110 ± 15 UK
Masse volumique (EN ISO 2811-1):	1,52 ± 0,10 g/mL
COV (Composés Organiques Volatils):	Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a): 30 g/L. Ce produit contient au maximum 15 g/L de COV.
Conditionnement:	2 ans stocké en emballage d'origine, à l'intérieur, entre 5 et 40 °C.

## CERTIFICATS ET TESTS

Classification selon la EN 13300 - Produits de peinture et systèmes de peinture en phase aqueuse pour murs et plafonds intérieurs:

Brillant (EN ISO 2813):	Très Mat
Taille du grain (EN 21524):	Fin
Résistance au frottement humide (ISO 11998):	Classe 2

"Qualité de l'air intérieur" selon la réglementation Française (ISO 16000): Classe A+

Mesure de l'activité antibactérienne sur les plastiques et autres surfaces non poreuses (ISO 22196) : Efficace <sup>a)</sup>

<sup>a)</sup> Après 24 heures de contact et avec une humidité relative supérieur à 90 % contre *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Salmonella typhimurium*, *Legionella pneumophila* et *Aspergillus brasiliensis*.

## PREPARATION DE LA SURFACE

Tous les supports doivent être sains, secs, propres et solides.

**Supports neufs:** Sur des supports friables ou poussiéreux, broser et, ensuite, appliquer une couche de Primaire Cinolite (réf. 54-850). Sur des supports alcalins, appliquer une couche de Primaire Cinolite HP (réf. 10-850). Sur des plâtres projetés et des plaques de plâtre, appliquer une couche de Primaire EP/GC 300 (réf. 10-600).

**Supports préalablement peints:** Broser pour enlever l'ancienne peinture non adhérente, refaire les zones abîmées avec Vega (réf. 29-450) et procéder comme indiqué pour les supports neufs. Si la peinture précédente présente farinage, appliquer une couche de Primaire Cinolite Incolore (réf. 54-852).

Révision: Juin 2023

*Supports préalablement enduits de chaux:* Brosser soigneusement. Si le support est totalement sans chaux, appliquer une couche de Primaire Cinolite (réf. 54-850), sinon appliquer une couche de Primaire Cinolite Incolore (réf. 54-852).

*Supports avec des taches sèches d'humidité, nicotine, fumée de foyer ou d'incendie:* Brosser et appliquer une couche Aqua Primer (réf. 12-830).

*Supports contaminés avec moisissures et algues:* Traiter avec Décontaminant Artibiose (réf. 18-220).

**MISE EN OEUVRE**

Conditions de l'environnement:	Température - supérieure à 5 °C Humidité relative - inférieure à 80 % Température du support - 2 à 3 °C au-dessus du point de rosée
Procédé d'application:	Brosse, rouleau anti-goutte ou pistolet airless
Préparation du produit:	Agiter jusqu'à homogénéisation complète
Dilution:	Brosse, rouleau anti-goutte: diluer la première couche avec 15% de l'eau et les couches suivantes avec 5%. Pistolet airless: diluer entre 15 à 30 % d'eau.
Nombre de couches:	2 à 3
Rendement pratique :	9 à 12 m <sup>2</sup> /L par couche (Selon le type du support et les conditions d'application)
Temps de séchage: (à 20 °C et 60 % d'humidité relative):	Hors poussière - 30 à 60 minutes Recouvrable - 4 à 6 heures

**REMARQUES**

1. Il faut attendre 28 jours après application de la peinture avant le lavage des surfaces peintes, conformément à prévu dans la norme EN 13300. Frotter légèrement la zone à nettoyer, en utilisant un chiffon doux humidifié avec un détergent neutre. Ne pas utiliser des détergents abrasifs.
2. Pour conserver ses propriétés Bactesoie HP ne doit être ni mélangée avec une autre peinture, ni recouverte après application.

**SECURITE, SANTE ET ENVIRONNEMENT**

Il est recommandé de lire l'étiquette sur l'emballage et la fiche de données de sécurité du produit.

Il est recommandé de vérifier périodiquement les actualisations de cette fiche technique CIN assure que ses produits sont conformes aux spécifications données dans ses fiches techniques. Les conseils techniques donnés par CIN avant ou après la livraison des produits sont donnés seulement à titre indicatif, de bonne foi et dans la limite de ses connaissances au moment où il les donne. En aucun cas ils ne peuvent engager la responsabilité de CIN. Les réclamations seront seulement acceptées si relatives à un défaut de fabrication ou d'une non conformité par rapport au bon de commande. La seule obligation de CIN sera, respectivement, le remplacement ou le remboursement du prix déjà payé de la marchandise défectueuse ou le remplacement du produit défectueux. CIN n'accepte pas la responsabilité pour toute autre perte ou dommage. Toutes les ventes de CIN sont régies par ses 'conditions générales de vente' dont la lecture est recommandée.