LACOSILK

29-060

DESCRIÇÃO

Tinta aquosa acetinada, formulada à base de dispersão vinílica, destinada à pintura de paredes em interior. Suja-se menos do que as tintas mate e é mais fácil de limpar.

CARACTERÍSTICAS

- Boa aplicabilidade
- Excelente opacidade
- Excelente resistência à sujidade e facilidade de limpeza
- Excelente resistência aos polimentos húmido e seco
- Película com excelente resistência ao desenvolvimento de fungos

UTILIZAÇÃO

Tinta da mais alta qualidade para pintura de paredes no interior. Pode ser aplicada sobre qualquer um dos suportes normalmente utilizados na construção civil. Conseguem-se acabamentos mais perfeitos quando aplicada sobre suportes completamente lisos.

CERTIFICADOS/ENSAIOS

- "Qualidade do ar interior" segundo a regulamentação Francesa: A+
- Reacção ao Fogo de acordo com a EN 13501-1: A2-s1, d0

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Todos os suportes devem apresentar-se secos, firmes, limpos, isentos de gorduras, poeiras e outros contaminantes.

Suportes novos - Sobre suportes friáveis ou pulverulentos, após escovagem, aplicar uma demão de Primolite (ref. 45-700). Sobre suportes alcalinos, aplicar uma demão de Primolite Aqua (ref. 45-300). Sobre gesso cartonado e estuque projectado, aplicar uma demão de Primário Acrílico (ref. 45-380).

Suportes anteriormente pintados - Escovar para remover a tinta velha não aderente e refazer zonas danificadas com Hantek (ref. 15-950). Se a tinta anterior apresentar farinação, aplicar uma demão de primário adequado.

Suportes contaminados com fungos - Aplicar Artibiose (ref. 18-230).

Suportes com manchas secas de humidade, nicotina, fumo de lareira ou de incêndio - Escovar e aplicar uma demão de Primário Stop Manchas (ref. 45-335).

DADOS TÉCNICOS

Tempos de secagem (a 20 ºC e 60 % de humidade relativa):	Superficial – cerca de 30 minutos Repintura – 4 a 6 horas (Na presença de temperaturas baixas e humidade ambiente alta, os tempos de secagem poderão ser maiores).
Compostos Orgânicos Voláteis (COV): Valor limite da UE para este produto (cat. A/a): 30 g/L. Este produto contém no máximo 7 g/L de COV.	

Revisão: Julho 2026

É aconselhável verificar periodicamente o estado de actualização do presente Boletim Técnico. A CIN – Divisão Sotinco assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações constantes dos respectivos boletins técnicos. Os conselhos técnicos prestados pela CIN – Divisão Sotinco, antes ou depois da entrega dos produtos, são meramente indicativos, dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento, atento o estado actual da técnica, não podendo, em caso algum, responsabilizá-la. As reclamações apenas serão aceites relativamente a defeitos de fabrico ou não conformidades com a nota de encomenda. A única obrigação que incumbe à CIN – Divisão Sotinco será, respectivamente, a substituição ou devolução do preço já pago da mercadoria reconhecidamente defeituosa ou de reposição da encomenda, não aceitando outras responsabilidades por quaisquer outras perdas ou danos. Todas as nossas vendas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, cuja leitura aconselhamos.

CIN – Corporação Industrial do Norte, S.A. • Divisão Sotinco | Sede: Avenida de Dom Mendo, nº 831 • Apartado 1008 • 4471-909 Maia • Portugal | Capital Social: 25.000.000 Euros • C.R.C. da Maia / NIPC: 500 076 936 • www.sotinco.pt |Escritórios: Porto - Rua Nossa Senhora de Fátima, nº 38 4050-425 Porto • Tel. 22 6061860 • Fax 22 6061869 • porto.sotinco@cin.com |Lisboa - Avenida Infante D. Henrique, nº 306 - Lt 3-2 ºDt 1950 - 421 Lisboa • Tel. 21 8363700 • Fax 21 8363749 • lisboa.sotinco@cin.com

CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Temperatura ambiente:	Superior a 5ºC
Humidade relativa:	Inferior a 80 %
Temperatura do suporte:	2 a 3 ºC acima do ponto de orvalho

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

Processo de aplicação:	Trincha, rolo pelo curto ou pistola airless.
Preparação do produto:	Agitar até homogeneização completa
Diluição:	Pronto a aplicar
Aplicação:	Aplicar duas a três demãos de Lacosilk. No caso da aplicação com pistola airless, recomenda-se utilizar bicos en 0,38 a 0,48 mm (0,015 a 0,019 polegadas).

Rendimento prático - Variável conforme o tipo de suporte, as condições e tipo de aplicação. Como valor orientativo poderemos referir 12 a 16 m²/L, por demão.

Estabilidade em armazém - 3 anos quando armazenado nas embalagens de origem, em interior, entre 5 e 40 ºC.

OBSERVAÇÕES

1 - É necessário aguardar 28 dias após a aplicação da tinta antes de lavar as superfícies pintadas. Deve-se esfregar suavemente a zona a limpar, utilizando um pano macio humedecido e detergente neutro. Não utilizar detergentes abrasivos.

2 - Dependendo da opacidade da cor seleccionada, do processo de aplicação, das características do suporte (absorção, rugosidade e uniformidade de cor) e do contraste com a cor anterior, pode ser necessária a aplicação de demãos suplementares para se obter um acabamento uniforme.

3 - Em algumas cores e nos casos em que a cor seleccionada contraste fortemente com a do suporte, é necessário usar como fundo uma das seguintes cores: M787 Fundo para vermelhos, M786 Fundo para laranjas, F203 Fundo par a azuis, M788 Fundo para verdes, P905 Fundo para amarelos.

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de protecção e vestuário apropriado. Manter fora do alcance das crianças. Utilizar somente em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto. Conserve a embalagem bem fechada e em local apropriado. Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a ruptura ou deterioração da embalagem. Mantenha a embalagem em local seguro e em posição correcta. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura. Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a ambiente, higiene, saúde e segurança no trabalho. Para mais informações, a leitura do rótulo da embalagem e da ficha de segurança do produto são fundamentais.

É aconselhável verificar periodicamente o estado de actualização do presente Boletim Técnico. A CIN – Divisão Sotinco assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações constantes dos respectivos boletins técnicos. Os conselhos técnicos prestados pela CIN – Divisão Sotinco, antes ou depois da entrega dos produtos, são meramente indicativos, dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento, atento o estado actual da técnica, não podendo, em caso algum, responsabilizá-la. As reclamações apenas serão aceites relativamente a defeitos de fabrico ou não conformidades com a nota de encomenda. A única obrigação que incumbe à CIN – Divisão Sotinco será, respectivamente, a substituição ou devolução do preço já pago da mercadoria reconhecidamente defeituosa ou de reposição da encomenda, não aceitando outras responsabilidades por quaisquer outras perdas ou danos. Todas as nossas vendas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, cuja leitura aconselhamos.

CIN – Corporação Industrial do Norte, S.A. • Divisão Sotinco | Sede: Avenida de Dom Mendo, nº 831 • Apartado 1008 • 4471-909 Maia • Portugal | Capital Social: 25.000.000 Euros • C.R.C. da Maia / NIPC: 500 076 936 • www.sotinco.pt |Escritórios: Porto - Rua Nossa Senhora de Fátima, nº 38 4050-425 Porto • Tel. 22 6061860 • Fax 22 6061869 • porto.sotinco@cin.com |Lisboa - Avenida Infante D. Henrique, nº 306 - Lt 3-2 ºDt 1950 - 421 Lisboa • Tel. 21 8363700 • Fax 21 8363749 • lisboa.sotinco@cin.com