

**ECOMATE
29-850****DESCRIÇÃO**

Tinta aquosa lisa económica.

CARACTERÍSTICAS

- Boa aplicabilidade
- Boa opacidade

UTILIZAÇÃO

Recomendada para a pintura de paredes interiores.

CERTIFICADOS

“Qualidade do ar interior” de acordo com a regulamentação francesa (ISO 16000) – Classe A+

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Os suportes devem apresentar-se secos, firmes e isentos de gorduras poeiras e outros contaminantes.

Suportes novos – Sobre suportes friáveis, pulverulentos ou alcalinos, após escovagem aplicar uma demão de Primolite Aqua (ref. 45-300).

Suportes já anteriormente pintados - Escovar para remover a tinta velha não aderente, refazer zonas danificadas com Hantek (ref. 15-950) e remover gorduras e poeiras. Nas zonas reparadas proceder como para suportes novos.

DADOS TÉCNICOS

Tempos de secagem (a 20 °C e 60 % de humidade relativa):	Superficial - cerca de 30 minutos Repintura – cerca de 4 horas
COV (Compostos Orgânicos Voláteis): Valor limite da UE para este produto (cat. A/a): 30 g/L. Este produto contém no máximo 8 g/L COV.	

CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Temperatura ambiente:	Superior a 5 °C
Humidade relativa:	Inferior a 80 %
Temperatura do suporte:	2 a 3 °C acima do ponto de orvalho

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

Processo de aplicação:	Trincha, rolo ou pistola
Preparação do produto:	Agitar até homogeneização completa

Revisão: Fevereiro 2024

Página 1 de 2

É aconselhável verificar periodicamente o estado de actualização do presente Boletim Técnico. A CIN – Divisão Sotinco assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações constantes dos respectivos boletins técnicos. Os conselhos técnicos prestados pela CIN – Divisão Sotinco, antes ou depois da entrega dos produtos, são meramente indicativos, dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento, atento o estado actual da técnica, não podendo, em caso algum, responsabilizá-la. As reclamações apenas serão aceites relativamente a defeitos de fabrico ou não conformidades com a nota de encomenda. A única obrigação que incumbe à CIN – Divisão Sotinco será, respectivamente, a substituição ou devolução do preço já pago da mercadoria reconhecidamente defeituosa ou de reposição da encomenda, não aceitando outras responsabilidades por quaisquer outras perdas ou danos. Todas as nossas vendas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, cuja leitura aconselhamos.

Diluição:	Trincha ou rolo - Diluir a primeira demão até 10 % com água, resta demãos até 5 % com água. Pistola - Diluição variável em função da pistola e do tipo de substrato.
Aplicação:	Aplicar de 2 a 3 demãos de Ecomate

Rendimento prático - Variável conforme o tipo de suporte, as condições e tipo de aplicação. Como valor orientativo poderemos referir 9 a 11 m²/L por demão.

Estabilidade em armazém - 3 anos quando armazenado nas embalagens de origem, em interior, entre 5 e 40 °C.

OBSERVAÇÕES

1. Em locais propícios ao desenvolvimento de fungos ou zonas muito húmidas para melhorar a protecção da tinta Ecomate, recomenda-se adicionar até 5 % do Aditivo Anti-fungos e Algas (ref. 18-210).
2. Não deve ser utilizado como preparação de fundos para qualquer outro sistema de pintura.
3. Não é aconselhável a sua utilização em superfícies excessivamente lisas ou sobre superfícies já pintadas com espessa camada de tinta, uma vez que pode ocorrer fissuração

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Recomenda-se a leitura do rótulo da embalagem e da ficha de segurança do produto.

Revisão: Fevereiro 2024

Página 2 de 2

É aconselhável verificar periodicamente o estado de actualização do presente Boletim Técnico. A CIN – Divisão Sotinco assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações constantes dos respectivos boletins técnicos. Os conselhos técnicos prestados pela CIN – Divisão Sotinco, antes ou depois da entrega dos produtos, são meramente indicativos, dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento, atento o estado actual da técnica, não podendo, em caso algum, responsabilizá-la. As reclamações apenas serão aceites relativamente a defeitos de fabrico ou não conformidades com a nota de encomenda. A única obrigação que incumbe à CIN – Divisão Sotinco será, respectivamente, a substituição ou devolução do preço já pago da mercadoria reconhecidamente defeituosa ou de reposição da encomenda, não aceitando outras responsabilidades por quaisquer outras perdas ou danos. Todas as nossas vendas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, cuja leitura aconselhamos.