

- Bonne pénétration du bois
- Laisse le bois respirer
- Maintenance facile
- Film résistant au développement de moisissure

1 DESCRIPTION

Revêtement décoratif formant un film d'épaisseur très mince.

2 USAGES HABITUELS

Protection décoratif du bois en l'extérieur et l'intérieur.

3 CERTIFICATS/TESTS

"Qualité de l'air intérieur" second la réglementation française (Arrêté du 19 Avril 2011 relatif à l'étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils)	A+
--	----

4 CARACTERISTIQUES

Aspect:	Mat
Teinte:	Voir le catalogue
Supports:	Bois
Rendement pratique:	15 - 25 m ² /L par couche (selon le type du support et les conditions d'application)
Procédé d'application:	Brosse
Temps de séchage: (à 20° C et 60 % d'humidité relative)	Hors poussière – env. 4 heures Recouvrable – env. 24 heures
COV (Composés Organiques Volatils):	Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/f): 700 g/L. Ce produit contient au max. 565 g/L COV (La valeur de COV ci-dessus se rapporte au produit prêt à l'emploi, teinté, dilué, etc., avec des produits recommandés par CIN. Notre responsabilité ne saurait être engagée pour des produits obtenus avec des adjuvants différents de ceux que nous recommandons, et nous attirons votre attention sur la responsabilité d'agent intervenant dans la chaîne d'approvisionnement qui transgresserait les règles imposées par la Directive 2004/42/CE)
Conditionnement:	2 ans stocké en emballage d'origine, à l'intérieur, entre 5 et 40° C

5 MISE EN OEUVRE
5.1 PREPARATION DE LA SURFACE

La surface doit être sèche, propre et exempte de poussière, graisse et d'autres de contaminants. En bois préalablement ciré assurer l'élimination complète de la cire.

Bois neuf - Poncer le bois dans le sens des fibres, avec du papier de verre de grain moyen. Arrondir des arêtes vives.

Bois préalablement verni - Enlever tout le vernissage précédente et grattez soigneusement le bois.

5.2 CONDITIONS DE L'ENVIRONNEMENT

Température ambiante:	Supérieur a 5 °C
Humidité relative:	Inférieur a 70 %
Humidité du support:	Entre 8 à 12 %

CIN Woodtec est une marque déposée de CIN, S.A.

Nous vous recommandons de vérifier périodiquement l'état d'actualisation de nos fiches techniques. CIN assure la conformité de ses produits par la mise à jour constante de ses fiches techniques. Les conseils techniques fournis par CIN avant ou après la livraison sont donnés à titre indicatif et ne seraient en aucun cas engager sa responsabilité. On n'acceptera que les réclamations en rapport aux défauts de fabrication ou non conformité avec la note de commande, L'obligation de CIN sera le remplacement ou le remboursement de la marchandise manifestement défectueuse n'acceptant pas d'autres responsabilités pour quelques dommages et intérêts. Toutes nos ventes sont exposées à nos conditions générales de ventes, dont on conseille la lecture.

5.3 MISE EN ŒUVRE

Préparation du produit:	Agiter jusqu'à homogénéisation complète
Dilution:	Produit prêt à l'emploi
Application:	Appliquer deux couches de Lasur Classic Mate. Après séchage chaque couche doit être poncée au grain du papier abrasif fin. Pendant le procès d'application le produit devrait être remué régulièrement sur l'emballage avec une spatule, pour assurer une plus grande uniformité de la couleur et de la brillance.

6 OBSERVATIONS

1 - Le Lasur incolore (0000) est recommandée uniquement pour les applications intérieures.

2 - Sur du bois résineux, il pourra survenir un retard ou un empêchement total du séchage du Lasur Classic Mate. Dans ce cas, doit être appliqué en alternative le Lasur Super Acetinado (ref. 12-355).

3 - Dans les zones avec moins absorption du bois c'est possible d'obtenir un film présentant une brillance plus élevée. Ce phénomène peut également se produire dans les bois avec des traitements antérieurs.

4 - La durabilité du Lasur Classic Mate dépend du type de bois, du type de construction, des conditions d'exposition et des caractéristiques d'application. Pour assurer la longévité du produit, il est recommandé que la maintenance est effectuée dès que le signal de démarrage survient un changement dans le film, en tout cas, ne dépasse jamais le temps maximum de 2 ans. Dans ces conditions, il est suffisant de faire un ponçage de surface et appliquer une ou deux couches du Lasur Classic Mate, évitant des opérations plus complexes et consommant de temps que impliquant un enlèvement de la totalité du revêtement et sablage du bois jusqu'à récupération de son aspect normal.

7 SECURITE, SANTE ET ENVIRONNEMENT

En règle générale éviter tout contact avec les yeux et la peau, porter des gants, des lunettes et des vêtements de protection. Conserver hors de portée des enfants. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Conserver l'emballage bien fermé et dans un local approprié. Assurer un transport adéquat du produit et prévenir des accidents qui peuvent survenir pendant le transport, notamment la rupture ou la détérioration de l'emballage. Conserver l'emballage dans un local sûr et en position correcte. Ne pas utiliser ou stocker le produit dans des conditions extrêmes de température. Toujours prendre en compte la législation existante sur l'environnement, l'hygiène, la santé et la sécurité au travail. Pour plus d'informations, la lecture de l'étiquette et de la Fiche de Sécurité du produit sont essentielles.

CIN Woodtec est une marque déposée de CIN, S.A.

Nous vous recommandons de vérifier périodiquement l'état d'actualisation de nos fiches techniques. CIN assure la conformité de ses produits par la mise à jour constante de ses fiches techniques. Les conseils techniques fournis par CIN avant ou après la livraison sont donnés à titre indicatif et ne seraient en aucun cas engager sa responsabilité. On n'acceptera que les réclamations en rapport aux défauts de fabrication ou non conformité avec la note de commande, L'obligation de CIN sera le remplacement ou le remboursement de la marchandise manifestement défectueuse n'acceptant pas d'autres responsabilités pour quelques dommages et intérêts. Toutes nos ventes sont exposées à nos conditions générales de ventes, dont on conseille la lecture.