

**PRIMÁRIO INDUSTRIAL SR
45-810****DESCRIÇÃO**

Primário de secagem rápida baseado em resinas alquídicas modificadas para utilização em superfícies metálicas ferrosas.

Este produto cumpre os limites da directiva 2004/42/CE. ^(a)

CARACTERÍSTICAS

- Secagem rápida
- Boa aderência
- Fácil lixagem

UTILIZAÇÃO

Recomendado para pintura de maquinaria industrial e agrícola.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

A demão anterior deve estar limpa, seca e isenta de qualquer contaminação.

DADOS TÉCNICOS

Cor:	Cinzenta (7001)	
Aspecto da película:	Mate	
Massa volúmica:	1,326 ± 0,030 g/mL	ISO 2811-1
Viscosidade:	70 - 75 UK	NCIN 124
Teor de sólidos (volume):	48 %	Valor teórico
Ponto de inflamação:	31°C	EN 456
Tempos de secagem (a 20 °C e 60 % de humidade relativa):	Superficial - 30 minutos Endurecimento – 6 a 8 horas Repintura – 8 horas	

COV (Compostos Orgânicos Voláteis):

Valor limite da UE para este produto (cat. A/i): 500 g/L.

Este produto contém no máximo 500 g/L de COV. ^(a)

^(a) O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos por nós recomendados, e chamamos a atenção para a responsabilidade que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir o que a Directiva 2004/42/CE determina.

CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Temperatura ambiente:	Superior a 5 °C
Humidade relativa:	Inferior a 90 %
Temperatura do suporte:	2 a 3 °C acima do ponto de orvalho

Revisão: Novembro 2019

Página 1 de 2

É aconselhável verificar periodicamente o estado de actualização do presente boletim técnico. As informações e conselhos contidos neste boletim técnico são prestados de boa fé, resultam dos nossos melhores conhecimentos actuais e destinam-se a contribuir para a obtenção de resultados satisfatórios. A nossa única garantia é de que os produtos correspondem às respectivas especificações técnicas, estando excluídas quaisquer outras garantias expressas ou implícitas, incluindo sem se limitar a elas, quaisquer garantias de adaptação do produto a fins específicos. No caso de a CIN-Divisão Sotinco verificar que os produtos entregues não correspondem às especificações, poderá, à sua escolha, substituir os produtos ou restituir o preço. O recebimento dos nossos produtos implica a aceitação automática destas condições, invalidando quaisquer disposições em contrário da nota de encomenda.

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

Processo de aplicação:	Trincha, rolo, pistola convencional ou airless
Preparação do produto:	Agitar até homogeneização completa
Diluição:	Trincha e rolo: até 5 % com 96-040.0000 Pistola convencional: até 8 % com 96-040.0000 Pistola airless: até 5 % com 96-040.0000
Espessura recomendada por demão:	Húmida: 90 µm; Seca: 40 µm
Intervalo entre demãos:	Mínimo 2 horas
Rendimento teórico:	11 m ² /L
Esquema de pintura:	Tintas alquídicas de secagem rápida (Estirenado Fosco, Esmalte Estirenado SR)

Estabilidade em armazém - 3 anos quando armazenado nas embalagens de origem, em interior, entre 5 e 40 °C.

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de protecção e vestuário apropriado. Manter fora do alcance das crianças. Utilizar somente em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto. Conserve a embalagem bem fechada e em local apropriado. Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a ruptura ou deterioração da embalagem. Mantenha a embalagem em local seguro e em posição correcta. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura. Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a ambiente, higiene, saúde e segurança no trabalho. Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da ficha de segurança do produto são fundamentais.

Revisão: Novembro 2019

Página 2 de 2

É aconselhável verificar periodicamente o estado de actualização do presente boletim técnico. As informações e conselhos contidos neste boletim técnico são prestados de boa fé, resultam dos nossos melhores conhecimentos actuais e destinam-se a contribuir para a obtenção de resultados satisfatórios. A nossa única garantia é de que os produtos correspondem às respectivas especificações técnicas, estando excluídas quaisquer outras garantias expressas ou implícitas, incluindo sem se limitar a elas, quaisquer garantias de adaptação do produto a fins específicos. No caso de a CIN-Divisão Sotincto verificar que os produtos entregues não correspondem às especificações, poderá, à sua escolha, substituir os produtos ou restituir o preço. O recebimento dos nossos produtos implica a aceitação automática destas condições, invalidando quaisquer disposições em contrário da nota de encomenda.