

**MOVIDUR CLASSIC MAT
(MOVIDUR CLASSIC MATE)
48-050**

Révision: Septembre 2020

- Bonne applicabilité et étalement
- Bonne résistance à l'eau
- Bonne résistance aux produits habituels de nettoyage domestique

1 DESCRIPTION

Vernis alkyde uréthane.

2 USAGES HABITUELS

Recommandé pour le vernissage des ports et autres structures en bois et de meubles à l'intérieur, avec de bonnes caractéristiques de résistance mécanique et chimique.

3 CERTIFICATS/TESTS

"Qualité de l'air intérieur" second la réglementation française (Arrêté du 19 Avril 2011 relatif à l'étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils)	A+
--	----

4 CARACTERISTIQUES

Aspect:	Mat
Teintes:	Incolore
Supports:	Bois
Rendement pratique:	Environ 14 m ² /L par couche (Selon le type du support et les conditions d'application)
Procédé d'application:	Brosse et rouleau
Temps de séchage: (20 °C et 60 % d'humidité relative)	Hors poussière – environ 3 heures Recouvrable – 5 a 7 heures
COV (Composés Organiques Volatils):	Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/e): 400 g/L. Ce produit contient au max. 400 g/L de COV. (La valeur de COV ci-dessus se rapporte au produit prêt à l'emploi, teinté, dilué, etc., avec des produits recommandés par CIN. Notre responsabilité ne saurait être engagée pour des produits obtenus avec des adjuvants différents de ceux que nous recommandons, et nous attirons votre attention sur la responsabilité d'agent intervenant dans la chaîne d'approvisionnement qui transgresserait les règles imposées par la Directive 2004/42/CE).
Conditionnement:	2 ans stocké en emballage d'origine, à l'intérieur, entre 5 et 40 °C

5 MISE EN OEUVRE
5.1 PREPARATION DE LA SURFACE

Les supports doivent être secs, propres et exempte de poussières, graisses et autres contaminants.

Bois neufs – Faire le ponçage du bois dans le sens des fibres avec du papier de verre à grain moyen. Sur bois résineux, appliquer d'abord une couche de Vernis TP Super (réf. 12-000).

Bois préalablement verni – Si l'ancien vernis est en bon état, afin de s'assurer que toute contamination existante (cires et autres produits pour l'embellissement et nettoyage) sont éliminés. Dépolissage avec un papier de verre fin pour favoriser l'adhérence du vernis nouvelle. Si le vieux vernis est exfolié ou fissuré, il faut le supprimer et faire un grattage avec précaution sur toute la surface. Procédez comme indiqué pour le bois neuf.

CIN Woodtec est une marque déposée de CIN, S.A.

Nous vous recommandons de vérifier périodiquement l'état d'actualisation de nos fiches techniques. CIN assure la conformité de ses produits par la mise à jour constante de ses fiches techniques. Les conseils techniques fournis par CIN avant ou après la livraison sont donnés à titre indicatif et ne seraient en aucun cas engager sa responsabilité. On n'acceptera que les réclamations en rapport aux défauts de fabrication ou non conformité avec la note de commande, L'obligation de CIN sera le remplacement ou le remboursement de la marchandise manifestement défectueuse n'acceptant pas d'autres responsabilités pour quelques dommages et intérêts. Toutes nos ventes sont exposées à nos conditions générales de ventes, dont on conseille la lecture.

**MOVIDUR CLASSIC MAT
(MOVIDUR CLASSIC MATE)
48-050**

Révision: Septembre 2020

5.2 CONDITIONS DE L'ENVIRONNEMENT

Température ambiante:	Supérieur à 5 °C
Humidité relative:	Inférieur à 70 %
Humidité du support:	Entre 8 à 12 %

5.3 CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

Préparation du produit:	Agiter jusqu'à homogénéisation complète
Dilution:	Produit prêt à l'emploi
Application:	Deux à trois couches de Movidur Classic Mat, ponçage entre chaque couche avec du papier de verre fin. Assurer une bonne ventilation après l'application, pour que le séchage s'effectue commodément.

6 SECURITE, SANTE ET ENVIRONNEMENT

En règle générale éviter tout contact avec les yeux et la peau, porter des gants, des lunettes et des vêtements de protection. Conserver hors de portée des enfants. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Conserver l'emballage bien fermé et dans un local approprié. Assurer un transport adéquat du produit et prévenir des accidents qui peuvent survenir pendant le transport, notamment la rupture ou la détérioration de l'emballage. Conserver l'emballage dans un local sûr et en position correcte. Ne pas utiliser ou stocker le produit dans des conditions extrêmes de température. Toujours prendre en compte la législation existante sur l'environnement, l'hygiène, la santé et la sécurité au travail. Pour plus d'informations, la lecture de l'étiquette et de la fiche de sécurité du produit sont essentielles.

CIN Woodtec est une marque déposée de CIN, S.A.

2 / 2

Nous vous recommandons de vérifier périodiquement l'état d'actualisation de nos fiches techniques. CIN assure la conformité de ses produits par la mise à jour constante de ses fiches techniques. Les conseils techniques fournis par CIN avant ou après la livraison sont donnés à titre indicatif et ne seraient en aucun cas engager sa responsabilité. On n'acceptera que les réclamations en rapport aux défauts de fabrication ou non conformité avec la note de commande, L'obligation de CIN sera le remplacement ou le remboursement de la marchandise manifestement défectueuse n'acceptant pas d'autres responsabilités pour quelques dommages et intérêts. Toutes nos ventes sont exposées à nos conditions générales de ventes, dont on conseille la lecture.

CIN - Corporação Industrial do Norte, S.A. - Av de Dom Mendo, nº 831 (antes EN13 km6) - 4474-009 Maia - Portugal - T +351 229 405 000 - customerservice@cin.com - Capital Social € 25.000.000 - C.R.C. da Maia / NIPC: 500 076 936
 CIN Industrial Coatings, S.A. - Av. de Dom Mendo, nº 330 - 4474-009 Maia - Portugal - T +351 229 405 000 - customerservice@cin.com - Capital Social € 2.250.000 - C. R. C. da Maia / NIPC 504 160 583
 Tintas Cin Angola, S.A. - R. Pedro Álvares Cabral, nº 21 - Cx Postal 788 - Benguela - Angola - T +244 222 397 527 - tcin@cinangola.co.ao - Cap.Soc. 10.000.320,00 Kz - Contrib. 5403076425 - C.R.C. Benguela nº 4.601, fls. 62, Livº E-22
 Tintas Cin de Moçambique, S.A. - Av. das Indústrias, 2507 - Machava - Moçambique - T +258 21 748 012 - geral@cin.co.mz - Cap. Soc. 2.000.000,00 MT - NUIIT 400006857 - C.R.C. Maputo nº 5.165, fls. 11, Livº C-14
 CIN Valentine, S.A.U. - P. I. Can Milans - Riera Seca, 1 - 08110 Montcada i Reixac - España - T +34 93 565 66 00 - customerservice.es@cin.com - C. Soc. € 10.000.000 - CIF A-61356713 - Reg. M. Barcelona, T 44576, F 11, H B-160105, I. 59º
 Pinturas CIN Canárias, S.A.U. - P. I. Guimarães, Manzana 13, Parcela 2 - 38509 Guimarães - Tenerife - T +34 902 422 428 - acientes@cincanarias.com - C. Soc. € 1.804.000 - CIF A38453817 - Reg. M. Sta Cruz Tenerife, T 1483, F 149, H TF-15033
 Cellulose Coatings, S.A. - Chemin de la Verrerie - BP 58 - 69492 Pierre Bénite Cedex - France - T +33 (0) 4 72 39 77 77 - customerservice.fr@cin.com - C. Soc. € 2.215.755 - TVA FR07775643976 - RCS de Lyon B 775 643 976