

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE

Os bons resultados finais da pintura de uma piscina dependem em grande parte da preparação de superfície, assim como da construção e localização da mesma. A piscina a pintar deverá estar impermeabilizada exteriormente, isto é, deve existir um revestimento entre as suas paredes e a terra que a circunda. Se tal não se verificar a humidade da terra em volta da piscina (proveniente da chuva e da rega) penetra através do cimento descobrado e ao chegar à película da tinta pode provocar o aparecimento de empolamento. Tal poderá só ser visível após o esvaziamento da piscina, já que com esta cheia, a pressão da própria água mantém o sistema em equilíbrio e pode impedir o aparecimento do defeito. Nestes casos, recomenda-se a utilização da Argamassa Estanque ou Cromodrol Sealer como solução para resistir às contra pressões hidrostáticas. O Cromodrol Sealer resiste a contra-pressões hidrostáticas até 2 bar (consumo mínimo de 400 g/m²), o que equivale à aplicação de no mínimo duas camadas de selante. A Argamassa Estanque resiste a contra-pressões hidrostáticas até 5 bar (consumo mínimo de 4 kg/m² em 2 camadas).

Piscinas novas:

O betão deverá ter 28 dias de cura, possuir um valor mínimo de coesão do betão de 1,5 MPa e uma resistência mínima à compressão de 25 N/mm². Se a piscina for de construção recente é conveniente lavá-la abundantemente com água a alta pressão de forma a remover todos os sais, impurezas, desmoldantes e leitadas do betão. No caso da superfície se encontrar lisa, efectuar decapagem por jacto abrasivo para conferir rugosidade à superfície até ao grau CSP3 do guia ICRI N.º 310.2R-2013. Uma vez finalizada esta operação, deverá eliminar o pó e material não aderente por aspiração e escovagem ou por lavagem. Em alternativa, deverá proceder-se a uma limpeza com uma solução de ácido clorídrico a 10 %. O ácido reage superficialmente com o betão tornando-o rugoso e facilitando a aderência. Caso a primeira aplicação não produza o efeito desejado, repeti-la mais uma ou duas vezes. Lavar logo de seguida abundantemente com água doce, esfregando a superfície para assegurar que os resíduos de ácido sejam completamente removidos. Deixar secar bem antes de proceder à pintura.

Reparação de superfícies deterioradas:

No caso em que existam fissuras, recomenda-se a utilização de Fast Tela R160 entre as demãos de argamassa sobre as fissuras (deixando 0,5 m por cada lado da fissura).

Piscinas a repintar:***Piscinas anteriormente pintadas com tintas termoplásticas***

Remover todas as zonas de tinta velha que apresentem má aderência evidenciada através de empolamentos, ocos e fissuras ou que estejam excessivamente pulverulentas. No caso das zonas deterioradas serem pequenas, pode efectuar-se esta operação com uma simples raspadeira; se as zonas afectadas forem de grande dimensão é recomendável proceder-se a uma decapagem com jacto abrasivo ou no mínimo a uma lavagem com água a alta pressão. Caso não existam quaisquer patologias, antes de fazer a repintura é conveniente fazer uma lavagem e um bom desengorduramento de toda a superfície, seguida de lavagem com jacto de água.

Piscinas anteriormente pintadas com tintas “duras”

No caso de piscinas pintadas com tintas de dois componentes (epoxi ou poliuretano), não se deve aplicar o Cinonic SWP, devem ser aplicados acabamentos de poliuretano.

APLICAÇÃO

Agitar até completa homogeneização. Em zonas fechadas deverão criar-se boas condições de ventilação durante a aplicação e secagem.

É aconselhável verificar periodicamente o estado de actualização do presente Boletim Técnico. A CIN assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações constantes dos respectivos boletins técnicos. Os conselhos técnicos prestados pela CIN, antes ou depois da entrega dos produtos, são meramente indicativos, dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento, atento o estado actual da técnica, não podendo, em caso algum, responsabilizá-la. As reclamações apenas serão aceites relativamente a defeitos de fabrico ou não conformidades com a nota de encomenda. A única obrigação que incumbe à CIN será, respectivamente, a substituição ou devolução do preço já pago da mercadoria reconhecidamente defeituosa ou de reposição da encomenda, não aceitando outras responsabilidades por quaisquer outras perdas ou danos. Todas as nossas vendas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, cuja leitura aconselhamos.

Condições ambientais de aplicação e secagem:

Temperatura ambiente	10 - 35 °C
Humidade relativa	inferior a 80 %
Temperatura mínima do suporte	3 °C acima do ponto de orvalho. Não aplicar a tinta sobre suportes muito quentes por exposição ao sol.
Humidade do suporte	inferior a 4 % segundo norma ASTM F2659 (com medidor tipo "Tramex").

Equipamento de aplicação:

Trincha/Rolo	
Diluição (em volume)	0 - 5 %
Diluyente	
Diluyente de limpeza	M7-408 52-510

A utilização de diluentes não recomendados pela CIN pode colocar em causa a facilidade de aplicação, obrigar a diluição excessiva e afectar a secagem/cura do produto, podendo comprometer o desempenho e comportamento ao longo do tempo.

NOTAS E OBSERVAÇÕES

Evitar concentrações elevadas de agentes oxidantes (utilizados, por exemplo, na purificação de água) que podem atacar a película de tinta, envelhecendo-a prematuramente. A concentração de cloro residual livre na água não deve ultrapassar os 2 mg/L para pH de 7,4 a 8 e de 1,2 mg/L para pH de 7 a 7,4 mg/L e o cloro residual total não pode ultrapassar a concentração de "cloro residual livre + 0,6 mg/L". Caso não se respeitem estes limites, pode ocorrer descoloração da película por ataque químico. Para informação mais detalhada das concentrações máximas legais permitidas consultar a legislação local em vigor. Em Portugal, os limites de cloro residual livre e total estão regulamentados no Anexo II do Regulamento n.º 5/97 de 31 de Maio.

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Mecanismo de secagem - Por evaporação de solventes.

Compostos Orgânicos Voláteis (COV)

Produto	inferior a 551 g/L
Diluyente	inferior a 903 g/L
Diluyente de limpeza	inferior a 865 g/L

Forma de fornecimento

Produto	5 e 20 L
---------	----------

Estabilidade

Produto: 2 anos, armazenado nas embalagens de origem, sem abrir, em interior, entre 5 e 40 °C.

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Em geral, evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de protecção e vestuário apropriado. Manter fora do alcance das crianças. Utilizar somente em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto. Conserve a embalagem bem fechada e em local apropriado. Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a ruptura ou deterioração da embalagem. Mantenha a embalagem em local seguro e em posição correcta. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura. Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene, Saúde e Segurança no trabalho. Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da ficha de segurança do produto é fundamental.

É aconselhável verificar periodicamente o estado de actualização do presente Boletim Técnico. A CIN assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações constantes dos respectivos boletins técnicos. Os conselhos técnicos prestados pela CIN, antes ou depois da entrega dos produtos, são meramente indicativos, dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento, atento o estado actual da técnica, não podendo, em caso algum, responsabilizá-la. As reclamações apenas serão aceites relativamente a defeitos de fabrico ou não conformidades com a nota de encomenda. A única obrigação que incumbe à CIN será, respectivamente, a substituição ou devolução do preço já pago da mercadoria reconhecidamente defeituosa ou de reposição da encomenda, não aceitando outras responsabilidades por quaisquer outras perdas ou danos. Todas as nossas vendas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, cuja leitura aconselhamos.