

CINO FER LAQUE EFFET FORGÉ (CINO FER ESMALTE FORJA) 62-760

Révision: Janvier 2025

- Application directe au fer
- Facile à appliquer
- Finition décorative type fer forgée
- Bonne protection anticorrosion

1 DESCRIPTION

Laque type gel.

2 USAGES HABITUELS

Laque de haute qualité pour application directe sur supports ferreux, en extérieur et intérieur. N'est pas nécessaire l'utilisation de primaire.

3 CERTIFICATS/TESTS

Classification "Qualité de l'air intérieur" second la réglementation française: (Arrêté du 19 Avril 2011 relatif à l'étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils)	A+
Réaction au Feu (EN 13501-1):	B-s1, d0
Classification NF T 36-005:	Famille I – Classe 4a

4 CARACTERISTIQUES

Aspect:	Type fer forgé
Teinte:	Plusieurs couleurs (consulter catalogue)
Supports:	Surfaces métalliques
Rendement pratique:	6 à 8 m ² /L par couche (Selon le type du support et les conditions d'application)
Épaisseur sèche:	40 à 60 microns par couche
Procédé d'application:	Rouleau, brosse et pistolet
Temps de séchage: (20 °C et 60 % d'humidité relative):	Hors poussière – 2 à 4 heures Recouvrable – environ 24 heures (L'occurrence simultanée de basse température et de haute humidité relative détermine des temps de séchage et de prise plus longs que la normale ce qui peut avoir une influence sur l'aspect du film)
COV (Composés Organiques Volatils):	Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/i): 500 g/L. Ce produit contient au max. 477 g/L COV. (La valeur de COV ci-dessus se rapporte au produit prêt à l'emploi, teinté, dilué, etc., avec des produits recommandés par CIN. Notre responsabilité ne saurait être engagée pour des produits obtenus avec des adjuvants différents de ceux que nous recommandons, et nous attirons votre attention sur la responsabilité d'agent intervenant dans la chaîne d'approvisionnement qui transgresserait les règles imposées par la Directive 2004/42/CE.)
Conditionnement:	2 ans stocké en emballage d'origine, à l'intérieur, entre 5 et 40 °C.

5 MISE EN ŒUVRE

5.1 PREPARATION DE LA SURFACE

Métaux ferreux - Préparer le métal de façon à être sans rouille, sans poussières, graisses et d'autres contaminants, en brossant avec une brosse d'acier ou en ponçant, en faisant un nettoyage soigneux avec diluant approprié.

Métaux non ferreux - Préparer le métal de façon à se présenter sans poussières, graisses et d'autres contaminants, en faisant un nettoyage soigneux avec le diluant approprié. Appliquer une couche de Primaire Acrylique Métal (ref. 18-060).

Métaux préalablement peints - Si la peinture se trouve en bon état, poncé et faire un nettoyage soigneux avec diluant approprié pour éliminer les graisses ou les produits de manutention précédemment employés. Si la peinture ne se trouve pas en bon état, il faut l'enlever par grattage soigneux en utilisant Décapant (ref. 18-200), et procéder ensuite comme indiqué pour des métaux neufs.

1 / 2

Nous vous recommandons de vérifier périodiquement l'état d'actualisation de nos fiches techniques. CIN assure la conformité de ses produits par la mise à jour constante de ses fiches techniques. Les conseils techniques fournis par CIN avant ou après la livraison sont donnés à titre indicatif et ne seraient en aucun cas engager sa responsabilité. On n'acceptera que les réclamations en rapport aux défauts de fabrication ou non conformité avec la note de commande. L'obligation de CIN sera le remplacement ou le remboursement de la marchandise manifestement défectueuse n'acceptant pas d'autres responsabilités pour quelques dommages et intérêts. Toutes nos ventes sont exposées à nos conditions générales de ventes, dont on conseille la lecture.

CIN - Corporação Industrial do Norte, S.A. - Av de Dom Mendo, nº 831 (antes EN13 km6) - 4474-009 Maia - Portugal - T +351 229 405 000 - customerservice@cin.com - Capital Social € 25.000.000 - C.R.C. da Maia / NIPC: 500 076 936
CIN Industrial Coatings, S.A. - Av. de Dom Mendo, nº 330 - 4474-009 Maia - Portugal - T +351 229 405 000 - customerservice@cin.com - Capital Social € 2.250.000 - C. R. C. da Maia / NIPC 504 160 583
Tintas Cin Angola, S.A. - R. Pedro Álvares Cabral, nº 21 - Cx Postal 788 - Benguela - Angola - T +244 222 397 527 - tcin@cinangola.co.ao - Cap.Soc. 10.000.320,00 Kz - Contrib. 5403076425 - C.R.C. Benguela nº 4.601, fls. 62, Lxº E-22
Tintas Cin de Moçambique, S.A. - Av. das Indústrias, 2507 - Machava - Moçambique - T +258 21 748 012 - geral@cin.co.mz - Cap. Soc. 2.000.000,00 MT - NUIT 40006857 - C.R.C. Maputo nº 5.165, fls. 11, Lxº C-14
CIN Valentine, S.A.U. - P. I. Can Milans - Riera Seca, 1 - 08110 Montcada i Rixac - España - T +34 93 565 66 00 - customerservice.es@cin.com - C. Soc. € 10.000.000 - CIF A-61356713 - Reg. M. Barcelona, T 44576, F 11, H B-160105, I. 59º
Pinturas CIN Canárias, S.A.U. - P. I. Guimarães, Manzana 13, Parcela 2 - 38509 Güimar - Tenerife - T +34 902 422 428 - adientes@cincanarias.com - C. Soc. € 1.804.000 - CIF A38453817 - Reg. M. Sta Cruz Tenerife, T 1483, F 149, H TF-15033
Cellulose Coatings, S.A. - Chemin de la Verrerie - BP 58 - 69492 Pierre Bénite Cedex - France - T +33 (0) 4 72 39 77 77 - customerservice.fr@cin.com - C. Soc. € 2.215.755 - TVA FR07775643976 - RCS de Lyon B 775 643 976

CINOFER LAQUE EFFET FORGÉ (CINOFER ESMALTE FORJA) 62-760

Révision: Janvier 2025

5.2 CONDITIONS DE L'ENVIRONNEMENT

Température ambiante:	Supérieur à 5 °C
Humidité relative:	Inférieur à 75 %
Température du support:	2 à 3 °C au dessus du point de rosée. Ne pas appliquer sur des supports très chauds du fait de l'exposition au soleil.

5.3 MISE EN ŒUVRE

Préparation du produit:	Agiter jusqu'à homogénéisation complète.
Dilution:	Rouleau ou brosse: produit prêt à l'emploi. Pistolet: jusqu'à 15 % Diluant Synthétique.
Application:	Appliquer 2 couches de Cinofer Laque Effet Forgé.

6 OBSERVATION

1 - La mise à la teinte en système Colormix devra être utilisée dans un délai maximum de 3 jours.

2 - Supports, préparation des surfaces et applications seront conformes au norme DTU 59.1.

7 SECURITE, SANTE ET ENVIRONNEMENT

En règle générale éviter tout contact avec les yeux et la peau, porter des gants, des lunettes et des vêtements de protection. Conserver hors de portée des enfants. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Conserver l'emballage bien fermé et dans un local approprié. Assurer un transport adéquat du produit et prévenir des accidents qui peuvent survenir pendant le transport, notamment la rupture ou la détérioration de l'emballage. Conserver l'emballage dans un local sûr et en position correcte. Ne pas utiliser ou stocker le produit dans des conditions extrêmes de température. Toujours prendre en compte la législation existante sur l'environnement, l'hygiène, la santé et la sécurité au travail. Pour plus d'informations, la lecture de l'étiquette et de la Fiche de Sécurité du produit sont essentielles.

Nous vous recommandons de vérifier périodiquement l'état d'actualisation de nos fiches techniques. CIN assure la conformité de ses produits par la mise à jour constante de ses fiches techniques. Les conseils techniques fournis par CIN avant ou après la livraison sont donnés à titre indicatif et ne seraient en aucun cas engager sa responsabilité. On n'acceptera que les réclamations en rapport aux défauts de fabrication ou non conformité avec la note de commande. L'obligation de CIN sera le remplacement ou le remboursement de la marchandise manifestement défectueuse n'acceptant pas d'autres responsabilités pour quelques dommages et intérêts. Toutes nos ventes sont exposées à nos conditions générales de ventes, dont on conseille la lecture.